



ZALÉVACÍ HMOTY ELEKTRONIKY

A - 1189293

Stacast 1265-55 500 g

- Vynikající elektrická izolace
- Zvýšení odolnosti proti všem vlivům



POPIS PRODUKTU

Starcast 1265-55

- dvousložkový epoxyd
- dobrá přilnavost
- opravitelný
- po vytvrzení měkkčí

Stycast 1365-55

- dvousložkový epoxyd
- nízká viskozita
- opravitelný
- vynikající odolnost proti nárazům

Stycast 2651 MM

- jednosložkové
- nízká viskozita
- vhodné pro strojní dávkování

Eccobond 24

- dvousložkový epoxid
- vhodné i pro tepelně náchylné komponenty
- vhodné pro transp. mat. např. sklo
- vhodné pro polyvinylchlorid, polykarbonát atd.

SPECIFIKACE

Balení	500 g
Doba vytvrzení	4 hod. při 95 °C
Typ vytvrzení	Teplem
Viskozita	10000 cSt

