



## TEPELNĚ VODIVÁ LEPIDLA

234476

Tepelně vodivé lepidlo 3873



- Vysoká tepelná vodivost
- Velká mechanická pevnost
- Jednoduchá aplikace



### POPIS PRODUKTU

Loctite 315

- starší typ s menší tepelnou vodivostí
- nedoporučujeme pro nové aplikace (náhrada 3873)
- obsahuje Spacery\*

Loctite 3873

- standardní tepelněvodivé lepidlo
- vhodné i pro výkonové tranzistory
- obsahuje Spacery\*

Loctite 3874

- totožné s 3873 pouze neobsahuje Spacery\*

Loctite 3875

- dvousložkové tepelně vodivé lepidlo
- nejlepší tepelná vodivost
- snadná aplikace (na každou styčnou plochu jedna složka)
- vhodné pro výkonové LED

\* Některé z těchto produktů obsahují tzv. spacery. Jsou to skleněné kuličky, které zabraňují, aby při stlačení komponent docházelo k vytlačení lepidla. Spacery také zaručují konstantní ideální tloušťku lepidla, nebo alespoň jeho minimální hodnotu. Tato pomůcka je velice vhodná při ruční aplikaci.

\*\* Podrobně popsáno v technickém listě, který je na stránce ke stažení.

### SPECIFIKACE

Balení

25 ml (30ml EFD)

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Doba vytvrzení</b>   | cca 1h do provozu 72 h **          |
| <b>Skladování</b>       | 2 °C - 8 °C                        |
| <b>Tepelná vodivost</b> | 1,25 W/mk                          |
| <b>Typ vytvrzení</b>    | Aktivátorem 7386, 7387 nebo teplem |

