



UNDERFILL (FIXACE ČIPŮ)

1061021

Loctite 3536



- Zvyšují odolnost čipů proti nárazům a vibracím
- Dobře aplikovatelné, dlouhá doba zpracovatelnosti
- Rychlé vytvrzení
- Vynikající vztlínavost - lze aplikovat i po osazení



POPIS PRODUKTU

Loctite 3536

- opravitelný
- univerzální použití

Loctite 3705

- Edgebonder
- pro lepší mech. odolnost velkých pouzder

Hysol E1172A

- standardní BGA/CSP
- vysoká spolehlivost

Hysol FP4531

- standardní BGA/CSP
- vysoká spolehlivost

SPECIFIKACE

Skladování	2 °C - 8 °C
Viskozita	1800 cSt
Vytvrzení	5 min. při 120 °C
Zpracovatelnost	14 dní (pokojová teplota)

