



288744

- Pětikomorový systém tavidla
- Vhodné i pro automatické použití
- Rychlé smáčení materiálu



- 2,2 % tavidla (5C)
- IPC klasifikace ROL0
- No. clean na bázi modifikované pryskyřice, vysoká teplotní stabilita
- Středně aktivní - pro dobře a středně pájitelné povrchy

- 3 % tavidla (5C)
- IPC klasifikace ROM1
- NO clean, na bázi modifikované pryskyřice, vysoká teplotní stabilita
- Středně aktivní - díky halidům dobrá pájitelnost i na horším povrchu

- 3 % tavidla (5C)
- IPC klasifikace ROM1
- NO clean, na bázi modifikované pryskyřice, vysoká teplotní stabilita
- Vysoce aktivní - výborná smáčivost i na horším povrchu

Díky vícejádřobé (pětikomorové) struktuře je zaručeno konzistentní a rovnoměrné rozdělení tavidla a zároveň je redukovaná možnost chybějícího tavidla. Tato technologie přináší snadné použití, vynikající výkon pro jemné ruční pájení a montáž, ale stejně tak je vhodná i pro automatizaci. Rychlé smáčení materiálu poskytuje vynikající dlouhodobou výkonnost.

Průměr	2 mm
Slitina	60 EN, 60 % Sn, 40 % Pb, 183 °C
Tavidlo	C511

Typ	Olovnaté
-----	----------